

**COSMO PU-160.210**

\*\*\*COSMOPUR 814-1724.7,5

**1-к-полиуретановый-клей****Области применения**

- Конструкционный клей для древесины
- Изготовление сэндвич-элементов и подоконных элементов
- Различные отрасли промышленности.

**Особые свойства**

- вязкотвердый клеевой шов
- не содержит растворителей
- набухает (пенится) во время процесса схватывания!
- очень короткое время выдержки под давлением
- отличается особо широким спектром адгезии при использовании на различных материалах
- хорошие адгезионные свойства в отношении поверхностей различных материалов, таких как твердый ПВХ, стеклопластик (шлифованный), алюминий, ламинат высокого давления и пр., в отношении различных звукоизоляционных материалов, таких как пенополиуретан, пенополистирол и минеральная вата, при соответствующей подготовке поверхностей
- при склеивании древесины соответствует группе нагрузок D4 согласно DIN EN 204
- соответствие требованиям согласно DIN EN 14257 (WATT 91)
- Возможность повторного покрытия с применением различных лакокрасочных систем

**Технические характеристики**

<b>Основа</b>	1-к влагоотверждаемый полиуретан
<b>Цвет</b>	
В отвержденном состоянии	коричневый
<b>Вязкость</b>	
измеренная по методу (06/50 мин. <sup>-1</sup> ) при +20 °C	прибл. 5 000 мПа.с
<b>Плотность</b>	
согласно EN 542 при +20 °C	прибл. 1,13 г/см <sup>3</sup>
<b>Время образования пленки – без добавления влаги</b>	
при +20 °C, 50 % отн. вл.	прим. 15 мин
Расход 500 мкм-ПЭ/ПВХ	
<b>Время образования пленки – во влажном режиме</b>	
при +20 °C, при орошении водой	
Наносимое количество 500 мкм-ПЭ/ПВХ	прибл. 7,5 мин.
<b>Время выдержки под давлением</b>	
Склеивание древесины при +20 °C	прибл. 30 мин.
<b>Время отверждения</b>	
при +20 °C, 50 % отн. вл. прибл. 75 %	16 ч
до достижения конечной прочности	3 суток

# COSMO PU-160.210

\*\*\*COSMOPUR 814-1724.7,5

## 1-к-полиуретановый-клей

### Прочность склеивания при повышенной температуре

согласно DIN EN 14257 (WATT 91)

прибл. 9 Н/мм<sup>2</sup>

### Предел прочности при растяжении и сдвиге

согласно DIN EN 1465, бук при +20 °C

прибл. 13 Н/мм<sup>2</sup>

### Наносимое количество

в зависимости от материала основы

прибл. 100-350 г/см<sup>2</sup>

### Минимальная температура применения

от +7 °C

## Указания по использованию

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.

В зависимости от поверхности материала необходимо проверить, можно ли результаты склейки улучшить путем шлифования или использования грунтовок.

Полиолефины (в т.ч. ПЭ, ПП) не могут клеиться без предварительной подготовки поверхностей (например, с использованием плазменного или коронного разряда). При наклеивании на жесткие полистирольные поверхности настоятельно рекомендуется применять грунтовки.

Клей равномерно наносится на поверхность одной из склеиваемых деталей в течение времени образования пленки при помощи шпателя, валика для нанесения клея или установки для нанесения клея обливом.

Чтобы обеспечить контролируемое отверждение при склеивании негигроскопичных материалов или заготовок друг с другом при влажности материала < 8 %, клеевую пленку орошают водой (~10 г/м<sup>2</sup> при 150 клея/м<sup>2</sup>).

Затем детали соединяют в течение времени образования пленки и выдерживают под давлением шпателя 0,015 Н/мм<sup>2</sup> до достижения требуемой функциональной прочности.

При наложении покровного слоя необходимо не допускать образования воздушных включений и при необходимости обеспечить деаэрацию клеевого шва.

Излишки клея следует удалить, пока он не отвердел.

Лакокрасочное покрытие должно наноситься на склеенные детали только после полного отверждения клея; в случае преждевременного нанесения лакокрасочного покрытия нельзя исключить вероятность вздутия лака.

Приклеивание алюминия, меди, латуни: только на предварительно химически обработанные или окрашенные поверхности; эти материалы нельзя приклеить надолго, если поверхности не прошли предварительную обработку.

Ввиду имеющихся трудностей при определении свойств алюминиевых поверхностей и качества самого материала мы настоятельно рекомендуем обратиться к поставщику за исчерпывающей информацией, чтобы перед предстоящей склейкой принять оптимальные меры по подготовке поверхностей; необходимо в достаточном объеме провести испытания на пригодность.

В процессе изготовления и обработки высококачественной стали часто используются вспомогательные средства, такие как воски, масла и прочие материалы, которые, как правило, не могут быть удалены просто путем протирки с использованием детергентов; в данном случае оказалось, что после очистки с использованием растворителей значительное улучшение результатов склейки дает шлифование, а еще лучше — пескоструйная обработка поверхности с последующей повторной очисткой.

Оцинкованные листовые материалы должны быть обязательно защищены от длительного воздействия влаги. Образование белой окарины на клеевых соединениях должно быть исключено, чтобы не допустить проникновения влаги на склеиваемую поверхность.

Если ожидается длительное воздействие влаги, дополнительно следует обеспечить уплотнение/защиту клеевых швов/склеиваемых поверхностей при помощи подходящих герметиков!

# COSMO PU-160.210

\*\*\*COSMOPUR 814-1724.7,5

## 1-к-полиуретановый-клей

Порошковые покрытия, содержащие ПТФЭ, не могут надежно склеиваться без предварительной подготовки поверхностей (например, с использованием плазменной технологии).

Клеевые соединения материалов с разным коэффициентом линейного расширения, особенно подвергающиеся нагрузкам, необходимо исследовать на предмет их поведения в условиях переменных температур.

Склеивание древесины лиственницы: При склеивании деталей из древесины лиственницы ни в коем случае не следует применять 1-компонентные полиуретановые клеи. Содержащиеся / образующиеся в древесине вещества „Arabicum Galactan“ разрушают / существенно ослабляют прочность соединений! В отношении поливинилацетатных и эпоксидных клеев проблемы не выявлены.

При склеивании изделий из массивной древесины клей предпочтительно наносить на обе склеиваемые поверхности. Давление прижима должно быть  $>1 \text{ Н/мм}^2$ .

При склеивании изделий из массивной древесины на открытом воздухе в зависимости от древесной породы, интенсивности изменения атмосферных условий, необходимой защиты поверхности и геометрии клеевых швов для оптимального по прочности соединения может потребоваться проведение опытов.

Под действием ультрафиолетовой нагрузки меняется цвет отвержденной массы, но не прочность отвержденного клеевого шва!

Внимание: Вязкость 1-компонентных полиуретановых клеев во время применения при температуре  $+15 \text{ }^\circ\text{C}$  приблизительно в два раза выше, чем при  $+25 \text{ }^\circ\text{C}$ .

Время образования пленки, время соединения, а также необходимое время выдерживания под давлением и время последующей обработки могут быть точно определены только путем собственных испытаний, т. к. эти параметры зависят от специфики материала, температуры, наносимого количества, влажности воздуха, влажности материала, толщины клеевого слоя, давления прижима и прочих факторов. Дополнительно к указанным ориентировочным значениям пользователь должен предусмотреть соответствующие запасы надежности.

### Важные замечания

Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях!

Наши инструкции по применению, указания по обработке, характеристики продуктов и прочие технические данные носят общий характер; они описывают только свойства наших продуктов на момент их производства и не представляют собой никаких гарантий в смысле, заложенном в параграф 443 Гражданского кодекса ФРГ. **Так как каждый продукт имеет свое назначение, а условия его применения (параметры обработки, свойства материалов и т. д.) могут быть самыми разными, пользователь должен провести собственные испытания продукта.** Наши бесплатные письменные или устные консультации и проведенные исследования не могут быть рассмотрены в качестве юридических обязательств.

*Обратите внимание на паспорт безопасности продукта!*

### Очистка

Хранение инструментов и клеенаносящих приборов в COSMO CL-300.270 предотвращает / замедляет процесс отверждения клея.

Для удаления свежего, не затвердевшего клея с поверхностей и инструмента используйте очиститель COSMO CL-300.150.

Очистка инструментов и клеенаносящих приборов может осуществляться при помощи COSMO CL-300.220.

Удалить затвердевший клей можно только механически.

### Хранение

Оригинальную тару следует хранить плотно закрытой в сухом месте при температуре от  $+15 \text{ }^\circ\text{C}$  до  $+25 \text{ }^\circ\text{C}$ , не допуская попадания прямых солнечных лучей.

# COSMO PU-160.210

\*\*\*COSMOPUR 814-1724.7,5

## 1-к-полиуретановый-клей

Срок хранения в невскрытой оригинальной таре 12 месяцев.

В течение времени хранения вязкость продукта увеличивается.

### Форма поставки

Емкость тары - по запросу.

### Принадлежности

COSMO CL-300.270 – очиститель для инструментов и клеенаносящих приборов

COSMO CL-300.220 – очиститель для машин

